




WNMA




	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0804	12.700	5.16	8.70	4.76




Valores de inicio adecuados para la velocidad de corte (vc), avance (f) y profundidad de corte (ap). Consulte nuestra APP Calculadora de mecanizado para obtener más cálculos.

Producto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)



Para acabado fino a semi-desbaste con corte continuo y ligeramente interrumpido.

WNMA 080404	T5305	0.4	—	—	—	—	—	—	235	0.10	4.0	—	—	—	—	—	—	50	0.15	1.0
	T5315	0.4	—	—	—	—	—	—	200	0.10	4.0	—	—	—	—	—	—	40	0.15	1.0
WNMA 080408	T5305	0.8	—	—	—	—	—	—	220	0.20	4.0	—	—	—	—	—	—	45	0.15	1.0
	T5315	0.8	—	—	—	—	—	—	190	0.20	4.0	—	—	—	—	—	—	40	0.15	1.0
	T6310	0.8	—	—	—	—	—	—	100	0.20	4.0	—	—	—	—	—	—	25	0.15	1.0
WNMA 080412	T5305	1.2	—	—	—	—	—	—	195	0.30	4.0	—	—	—	—	—	—	40	0.15	1.0
	T5315	1.2	—	—	—	—	—	—	180	0.30	4.0	—	—	—	—	—	—	35	0.15	1.0
	T6310	1.2	—	—	—	—	—	—	95	0.30	4.0	—	—	—	—	—	—	20	0.15	1.0



Para acabado fino a semi-desbaste con corte continuo y ligeramente interrumpido.

WNMA 080408S	T5305	0.8	—	—	—	—	—	—	220	0.20	4.0	—	—	—	—	—	—	45	0.15	1.0
--------------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	------	-----	---	---	---	---	---	---	----	------	-----